

Product Data

アミノ変性シリコン可溶化液 XS65-B1244

XS65-B1244は、アミノ変性シリコンの可溶化液です。ガラスの撥水剤や繊維処理剤として使用されます。

特長

可溶化液ですので配合が簡単です。

ガラスにコーティングすることにより、撥水性を付与します。

繊維製品に対して優れた柔軟性を付与します。

用途

ガラスの撥水処理

繊維の風合い改良

特性例

項目	特性値
外観	淡黄色透明
粘度 (25) mPa·s	100
不揮発分 (105 ,3h) %	22
引火点	90
接触角 度	98
pH	5
溶剤	ブチルセロソルブ

使用方法(ガラスの撥水処理)

1. 水あるいはメタノール(20%以下)水溶液で5～20倍に希釈してください。
2. 希釈液をティッシュなどに含ませてガラス表面に塗布するか、あるいは直接ガラス表面にふりかけてください。
3. ウェスなどでふき取るか、あるいは水で洗い流してください。

取扱上の注意

取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
局所排気装置を運転し、換気をよくして作業してください。

保 管

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
子供の手の届かない所に保管してください。

消防法

危険物第4類第3石油類

発行:2000年10月、改訂 :2012年11月 XS65-B1244

-
- 本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
 - 記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
 - 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
 - 安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
 - 本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。
 - 仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。
-

MOMENTIVE™ モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
<http://www.momentive.jp>

カスタマーソリューションセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店

TEL.0276-20-6182 0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750