

## シリコンコーティング材 XS66-B0704

### 製品概要

XS66-B0704 は溶液タイプのアルミパネル用のシリコン防汚コーティング材です。室温で硬化し、輝きのある被膜を与えます。

### 特長

- 耐候性、耐酸性に優れた被膜をあたえます。
- 25°C、60%RH で1 時間でタックフリーになり、作業性に優れています。
- 鉛筆硬度2から4H の硬さを与えます。

### 用途

- 建物アルミ外壁の汚れ防止。各種アルミパネルの汚れ防止。

### 特性例

項目	特性値
外観	無色透明液体
比重 (25°C)	0.913
粘度 mPa・s (cP)	5
有効成分 %	13

### 使用方法

- コーティング面は、良く洗浄し、泥、汚れ、ペンキなどを取り除きます。
- コーティングする面は洗浄後、十分に乾燥します。乾燥が十分でないと十分ば被膜強度が得られません。
- ペンキなどを塗る予定のところは、シリコンコーティング材が飛散しないようにカバーかけることをお勧めします。
- コーティングは、はけ、布、ブラシ、ローラー、スプレーなどによりコートできます。布でコートすることをお勧めします。コートしたあと、別の布ですぐに均一に伸ばし、拭き取ってください。室温で約一時間で硬化します。
- コーティング材の量は約30-50g/m<sup>2</sup> が目安です。

## 取扱上の注意

- 取り扱い時は保護眼鏡および必要に応じて保護手袋をご使用ください。
- 換気のよいところで使用してください。
- 火気に注意してください。
- 室温硬化タイプのコーティング材ですので容器から出したものは使いきるようにしてください。開放系に放置したものの再使用はおやめください。

## 保 管

- 室温で硬化しますので、容器の栓は十分に締めてください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

## 荷姿・梱包

16 KG

## 消防法

危険物第4類第1石油類

発行2015年7月  
XS66-B0704

- 
- ・ 本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
  - ・ 記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
  - ・ 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
  - ・ 安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
  - ・ 本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。
  - ・ 仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。
- 

**MOMENTIVE™** モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社  
<http://www.momentive.jp>

カスタマーソリューションセンター  
東京本社(営業)  
大阪支店  
名古屋支店

TEL.0276-20-6182 0120-975-400 FAX.0276-31-6259  
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122  
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255  
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750